

Material Granular para Vías

Versatilidad en la producción de Bases y SubBases según espeficicaciones técnicas del cliente o proyecto. Compuestas por agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos."

Características

- Limpios, resistentes y durables
- •La fracción que pasa el tamiz Nº 40 es no plástico.
- Está exentos de material vegetal, grumos de arcilla u otro material objetable.
- Abrasión menor al 28%
- •CBR mayor a 80%
- ·Clases 1,2,3,4, en función del % de material triturado y su granulometría (Ver tablas del MOP)

Usos

- •Se usa para la construcción de diferentes tipos de pavimentos como capa en la instalación de pavimentos asfálticos y pavimentos de concreto
- •Se utiliza para mejoramiento de vías secundarias y terciarias.
- •En ocasiones se utiliza para relleno de construcciones de box culvert y alcantarillas, además de ser material de soporte de sardineles y bordillos

Recomendaciones

- •Evitar que el material permanezca mucho tiempo almacenado ya que los factores climáticos pueden alterar sus condiciones.
- •Cada producto deberá acopiarse por separado para evitar cambios en su granulometría original.
- •En lo posible, almacenar el material en un lugar cubierto para que no se afecte por agentes externos como lluvia, etc.
- •Para reducir la segregación se debe evitar hacer pilas mayores a cuatro metros de alto.
- •La maquinaria móvil no debe montarse sobre las pilas de material para evitar contaminación.













Ventajas

- Peso exacto
- Libre de impurezas
- Disponibilidad de producto
- Calidad inigualable
- Cumple normas ASTM, INEN y especificaciones MTOP

Aplicaciones

- Bases y sub bases de carreteras
- Firmes de aglomerados asfálticos
- Material de mejoramiento

DATOS TÉCNICOS

| | Base Clase 2 (0-25,4 mm) | Base Clase 1A (0 - 37,5 mm) | LASTRE | SUB BASE CLASE IJI CRIBADO (MNV) | SUBBASE CLASE 3 (0 - 76.2 mm) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--|----------------------------------|
| Densidad SSS (kg/m3) | 2528 | 2597 | - | 2625 | 2488,3 |
| Absorción (%) | 4,1 | 2,8 | - | 2,5 | 3,9 |
| Masa Unitaria Suelta (Kg/m3) | 1629,8 | 1583 | 1696 | 1618 | 1653,3 |
| Masa Unitaria Compactada (Kg/m3) | 1833,1 | 1827 | - | 1876 | 1916 |
| Tamiz #200 (%) | 9,8 | 12 | - | 7 | 7,8 |
| Partículas Livianas (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Desgaste a los Sulfatos (%) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,2 | 4,7 |
| Terrones de Arcilla (%) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Equivalente de Arena (%) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Impurezas Orgánicas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Azul de Metileno (mg/g) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Reactividad Alcali - Silice (%) | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Límite Líquido | NP | NP | NP | NP | NP |
| Índice de Plasticidad | NP | NP | NP | NP | NP |
| Límite de Plasticidad | NP | NP | NP | NP | NP |

Holcim Ecuador S.A.

Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín.
Edificio Caimán

1700 - Holcim
Guayaquil, Ecuador

